

DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr CH/PIR/1



12

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu /Nazwa i opis:

GORLICKA CHŁODNICZA G-S PIR

Samonośna izolacyjna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki PIR w okładzinach z blachy stalowej

Oznaczenie płyty: GORLICKA CH 1000 G-S PIR

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013 System oceny zgodności: 3 Jednostki notyfikowane:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (nr 1488), FIRES, s.r.o, Osloboditeľov 282, 05935 Batizovce (nr 1396)

Charakterystyka wyrobu:

Okładzina: obustronna okładzina stalowa ocynkowana 0,5/0,5mm lub 0,5/0,4mm (strona zewn./wewn.) z powłoką poliestrową

Wymiary płyty: długość: wg zamówienia, szerokość modułarna: 1000 mm lub 1140 mm

Zamierzone zastosowanie: Sufity, ściany wewnętrzne i zewnętrzne. W szczególności do wykonywania ścian i stropów w pomieszczeniach o obniżonej temperaturze – chłodniach ($t > 0^{\circ}\text{C}$) i mroźniach ($t < 0^{\circ}\text{C}$) oraz innych obiektach o kontrolowanej temperaturze i wilgotności – przechowalniach i zakładach przetwórstwa spożywczego, mogą być wykorzystane do wykonywania ścian zewnętrznych osłonowych oraz wewnętrznych działowych w obiektach o konstrukcji szkieletowej

Deklarowane właściwości użytkowe:

parametry		wartości parametrów				klasyfikacja wg
Grubość		100 mm	120 mm	160 mm	200 mm	PN-EN 14509
Tolerancje wymiarowe		„Spełnia” (Grubość: $\pm 2\%$)				PN-EN 14509
Wspł. przewodzenia ciepła λ	W/m $\cdot$ K	$\leq 0,022$				PN-EN ISO 10456
Wspł. przenikania ciepła U	W/m $^2\cdot$ K	0,22	0,18	0,14	0,11	PN-EN 14509
Wytrzymałość na ściskanie	kPa	≥ 120				PN-EN 826
Wytrzymałość na rozciąganie	kPa	≥ 100				PN-EN 1607
Wytrzymałość na ścinanie	kPa	≥ 100	≥ 100	≥ 85	≥ 80	PN-EN 14509
Moduł wytrzymałości na ścinanie	kPa	≥ 2900	≥ 2800	≥ 2500	≥ 2400	
Gęstość	kg/m 3	40 ± 3				PN-EN 1602
Odporność na obciążenia powtarzające się		NPD („nie dotyczy”)				PN-EN 14509
Reakcja na ogień		B-s1,d0				PN-EN 13501-1
Odporność na działanie ognia		EI30; EI15/E30 (warunki wg klasyfikacji)				PN-EN 13501-2
Nierozprzestrzenianie ognia		NRO				PN-B 90 02867
Wodoszczelność		Klasa A				PN-EN 12865
Przepuszczalność pary wodnej		„Nieprzepuszczalna”				PN-EN 14509
Przepuszczalność powietrza	[m 3 /h]	NPD („nie dotyczy”)				PN-EN 12114
Izolacyjność akustyczna	[dB]	23(-2,-3)				PN-EN ISO 10140-3
Pochłanianie dźwięków	[dB]	0,1				PN-EN ISO 354
Trwałość kolorów		„Spełnia”				PN-EN 14509
Właściwości okładziny		granica plastyczności ≥ 220 N/mm 2				PN-EN 10346
Momenty zginający i naprężenia krytyczne		Klasyfikacja ITB: 1120/13/R19/NK				PN-EN 14509

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 oraz 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego poniżej.

Producent/Zakład produkcyjny: GOR-STAL Sp. z o.o., GORLICE

GOR-STAL” Sp. z o.o.
 38-300 Gorlice, ul. Przemysłowa 11
 tel. 018 353 98 00
 REGON 852712117 NIP 738-19-45-154

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Prokurent

Jacek Jajęśnica

 Gorlice, dn. 10.11.2015
 miejscowość i data

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

 GOR-STAL sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice
 tel./fax: +48 (18) 353 98 00
 e-mail: info@gor-stal.pl / www.gor-stal.pl

 Kapitał Zakładowy: 5 000 000 zł
 NIP: 738-19-45-154
 REGON: 852712117

 Adres Fabryki Płyt Warstwowych w Gorlicach
 ul. Przemysłowa 11
 38-300 Gorlice

 KRS: 0000166841
 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 Bank Zachodni WBK S.A.
 ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
 94 1090 1838 0000 0001 1562 8092

 Adres Fabryki Paneli Termoizolacyjnych w Bochni
 ul. Adolfa Mitera
 32-700 Bochnia